



ПАСПОРТ № 32

Наименование продукта: **Мазут топочный 100, 2,50 %, зольный, 25 °С**

НД: -Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

- ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2 "Топливо нефтяное. Мазут"

Код ОКПД2 19.20.28.113

Дата изготовления продукта, отбора и проведения анализа: 27.03.2022

Номер резервуара (номер партии): 92

Замер резервуара: 1018.0 см

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НА19.В.01157/20. Срок действия с 03.12.2020 г по 02.12.2023 г.

Зарегистрирована ОС продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» № RA.RU.11НА19.450006, г.Уфа, бульвар Ибрагимов, дом 82, ком. 5-5

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ	ГОСТ 6258	-	не более 6.80	5.3
2	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	-	не более 50.00	44.86
3	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 0.14	0.079
4	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	-	не более 1.0	0.142
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	-	не более 1.0	0.4
6	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	Отсутствие	Отсутствие
7	Массовая доля серы, %	ГОСТ 32139	не более 3.5	не более 2.50	2.48
8	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505	не более 10	не более 10	9.9
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 90	не ниже 110	126
10	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.	ASTM D 1160	не более 17	не более 17	12.7
11	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-	не выше 25	14
12	Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	-	Не нормируется. Определение обязательно	967.2
13	Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ ISO 3675	-	Не нормируется. Определение обязательно	972.0
14	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная) кДж/кг, для мазута с содержанием серы 2,50 %	ГОСТ 21261	-	не менее 39900	39960

Дополнительные показатели качества

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Фракционный состав: Температура начала кипения Процент отгона (включая потери) при 250 °С, % Процент отгона (включая потери) при 300 °С, % Процент отгона (включая потери) при 350 °С, %	ASTM D 86*	не нормируется	200.0 5.0 7.0 9.0
2	Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	не нормируется	126
3	Температура вспышки в закрытом тигле	ASTM D 93	не нормируется	90
4	Кинематическая вязкость при 50 °С	ASTM D 445	не нормируется	660.3
5	Калориметрическая характеристика	ASTM D 1500	не нормируется	более 8.0 **
6	Содержание сульфатной зольности	ISO 3987	не нормируется	0.0500
7	Число омыления	ГОСТ 17362*	не нормируется	0.8
8	Температура текучести	ISO 3016	не нормируется	15

Дополнительная информация: * Этот метод не применим для анализа данного продукта. Тест выполнен согласно требованиям ФТС.

** Результат был получен после смешения с СС14 в соотношении 1:100.

Примечание: 1. Топливо выпускается без вовлечения присадок

Заключение: Мазут топочный соответствует техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 10585-2013 с изм. 1, 2 "Топливо нефтяное. Мазут"

Зам. директора производственного департамента:

Начальник цеха №10:

Дата выдачи паспорта:

Кулюкин М.А.

Левченко С.И.

28.03.2022

